

## KLASIK 30

### Impregnační olej pro napouštění dřeva



Základem Klasik 30 je lněný olej s přidavkem alkydových pryskyřic a rozpouštědel. Je vhodný pro venkovní napouštění jak nového dřeva, tak i dřeva již dříve ošetřeného olejem – terasy, obklady, zahradní nábytek.

Napuštěné dřevo nevstřebává vlhkost, nesmršťuje se a nevznikají tak praskliny.

Klasik 30 je nejprodávanejším výrobkem firmy Colorex (25 % podíl na obratu) a jedním z nejprodávanejších olejů ve Švédsku vůbec.

#### Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý a dobře očištěný. Uvolněné, porézní nebo nalomené části dřeva odstranit. Nenatírejte při teplotách pod +8 °C

#### Aplikace:

Olej nanášet tak dlouho dokud není podklad nasycený. Po několika minutách setřít přebytečný olej hadříkem nebo houbičkou. Olej nesmí na povrchu vytvořit film. Nepřetírat barvami! Ošetřené plochy obnovovat nejlépe 2x za rok. Obzvlášť důležité je ošetření olejem na podzim. Nanáší se štětcem, máčením nebo hadříkem.

Olejem napuštěné hadry se mohou samovolně vznítit, zajistěte jejich bezpečné skladování a likvidaci.

#### Technická data:

Spotřeba	8-12 m <sup>2</sup> /l hoblované dřevo
Složení	lněný olej, alkydové pryskyřice
Sušina	30 % objemu
Hustota	0,85 kg/l
Viskozita	30-46sec (DIN 3 mm)
Ředidlo	V-40 nebo White Spirit
Aplikace	štětcem, máčením, hadříkem při min. +8°C
Doba schnutí	na dotek 6 hod., zcela proschlé a přetíratelné za 24 hod.
Barva	čirá bezbarvá
Skladování	2 roky v neotevřeném balení
Balení	1 l, 3 l, 10 l

#### Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité náradí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech.

Výrobek není klasifikován jako hořlavý.

EU limitní hodnota VOC kat. A(f) RNH: 700 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 700 g/l.