

GRUNDOLJA 1 KLASIK

Rozpouštědlový základ pro venkovní nátěry dřeva



Bezbarvý penetrační olej slouží jako základní penetrace dřeva před dalšími nátěry. Je schopen ošetřit problematická místa jako praskliny, koncové dřevo nebo pryskyřičná místa, kam se běžné základní nátěry obtížně dostávají. Základem této penetrace jsou čínský tungový olej a lněný olej. Grundolja 1 Klasik snižuje riziko vzniku nových prasklin, zamodráání a hniloby, a současně výrazně zvyšuje přilnavost dalších nátěrů.

Příprava podkladu:

Dřevo musí být zcela suché (max. 12-15% vlhkosti) a čisté. Při výskytu černých plísňových skvrn („zamodráání“) je nutné povrch obrousit a desinfikovat fungicidem.

Aplikace:

Nanášejte štětcem nebo máčením. Grundolja 1 Klasik se musí vsáknout do dřeva, nesmí vytvořit povrchovou vrstvu. Natírejte ve více vrstvách, dokud dřevo olej vsakuje. Nasáknuté plochy otřete hadrem navlhčeným v ředidle. Nenatírejte na přímém slunci či za vysoké teploty – ředidlo se rychle odpařuje, snižuje se tak schopnost penetrace do hloubky dřeva.

U zamaštěných hadrů hrozí riziko samovznícení.

Technická data:

Spotřeba	7-10 m ² /l na hladkém povrchu, 4-8 m ² /l na hrubém povrchu
Složení	alkyd, tungový olej, lněný olej
Sušina	16% objemu
Hustota	0,85 kg/l
Viskozita	30-36 sek DIN 3 mm
Ředidlo	V-40 nebo White Spirit
Aplikace	štětcem, máčením, hadříkem při teplotách nad +8 °C
Doba schnutí	odolné proti prachu za 1 hod, přetíratelné za cca 6 hod., zcela proschlé za cca 12 hod. při 20 °C a 85% vlhkosti
Barva	čirá bezbarvá
Skladování	2 roky v neotevřeném balení
Balení	1 L, 3 L, 10 L

Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech.

Hořlavé, třída 3.

EU limitní hodnota VOC kat. A(h) RNH: 750 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 750 g/l.