

UTEGRUND-2 KLASIK



Základ na dřevo alkydový

Utegrund 2 Klasik je rozpouštědlová základní barva na veškeré typy dřevěných výrobků (obklady, okna, dveře, zahradní nábytek atd.), má výbornou přilnavost, dobře se roztírá, lze přitónovat systémem Colorex - MIX.

Utegrund 2 Klasik je optimální v systému s vrchní barvou Solid nebo Stabil, aplikovat lze na něj ale jakýkoliv vrchní akrylový, alkydový nebo hybridní nátěr.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, soudržný, suchý, bez prachu. Nesoudržné nátěry odstraňte a obrušte, povrch odmastěte rozpouštědlem nebo saponátem. Lesklé podklady zdrsňte brusným papírem. Otevřené praskliny a příčné řezy prken napusťte penetrací Grundolja 1 Klasik, zabráníte budoucímu vnikání vody. Nerovnosti přetmelte, po zaschnutí přebruste.

Aplikace:

Barva je připravená k použití. Pouze u tvrdého nebo pryskyřičnatého dřeva přiředte 10 -15% ředidla V-40. Nanášejte štětcem nebo lakovým válečkem. Po mírném přiředění lze též stříkat. Doporučené jsou 1 - 2 vrstvy v závislosti na odstínu barvy a typu podkladu. Aplikáční teplota nesmí klesnout pod +8°C. Při nízkých teplotách se výrazně prodlužuje zasychání.

Technická data:

Spotřeba	hobl.dřevo 7-12 m ² /l, hrubé dřevo 4-7 m ² /l
Pojivo	alkyd
Sušina	63 % objemu
Hustota	1,4 kg/l
Viskozita	460 cP
Ředidlo	V-40 nebo White spirit
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	odolné proti otěru za 12 hod, přetíratelné za 16 hod., zcela proschlé za 1-2 dny (platí pro 20°C, vlhkost 85%)
Lesk	10 mat (měřeno Gardnerem 60°)
Barva	bílá
Skladování	2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmrznout
Balení	1 L, 3 L, 10 L

Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité náradí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, nevdechujte výpary. Při potřísnění kůže: omyjte vodou a mýdlem. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Hořlavá kapalina tř.3.

EU limitní hodnota VOC kat. A(d) RNH: 300 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 300 g/l.