

## EFFEKT 30/80

### Vrchní email uretan-alkydový



Rozpouštědlový email na uretan-alkydové bázi pro venkovní i vnitřní použití v polomatné (30) a lesklé (80) variantě. Je vhodný jako základní i vrchní nátěr na veškeré dřevěné i kovové podklady. Má vynikající rozliv, je tvrdý, současně i pružný. Vhodný pro aplikace též na svislé podklady. Zajišťuje základní antikorozní ochranu, na exponované kovové povrchy je však nutný podnátěr Värn Grund. Tónování na míchacích strojích Colorex-MIX. K dispozici jsou polomatná (30) a lesklá (80) varianta.

#### Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, soudržný, suchý, bez prachu. Nesoudržné nátěry odstraňte a obrušte, povrch odmastěte rozpouštědlem nebo saponátem. Lesklé podklady zdrsňte brusným papírem. Nové dřevo v interiéru natěrejte základem Effekt grund, v exteriéru Utegrund-2 Klasik, s přídavkem 10-20 % ředidla. Nerovnosti přetmelte, po zaschnutí přebruste.

#### Aplikace:

Barva je připravená k použití. Nanášejte štětcem nebo lakovým válečkem. Po mírném přředění lze též stříkat. Doporučené jsou 1-2 vrstvy v závislosti na odstínu barvy a typu podkladu. Aplikační teplota nesmí klesnout pod +8°C. Při nízkých teplotách se výrazně prodlužuje zasychání.

#### Technická data:

Spotřeba	v závislosti na podkladu 7-10 m <sup>2</sup> /l
Pojivo	uretan – alkyd
Sušina	49% objemu
Hustota	1,3 kg/l
Viskozita	340 cP
Ředidlo	V-40 nebo White spirit
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	odolné na dotyk za 4-6 hod., přetíratelné za 12-24 hod., zcela proschlé za 3-4 dny (platí pro 20°C, vlhkost 85%)
Lesk	30 polomat, 80 lesk (měřeno Gardnerem 60°)
Barva	bílá báze A
Omyvatelnost	více než 10.000 cyklů dle ISO 6504-3 tř.1 dle DIN 13399
Skladování	min. 2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmrznout
Balení	0,9 l, 2,7 l

#### Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně natřené povrchy je nutné čistit vodou s přídavkem jemných saponátů, nepoužívejte čističe na bázi alkoholu.

Středně hořlavé, třída B2.

EU limitní hodnota VOC kat. A(i) RNH: 500 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 500 g/l.