

FLEX GRUND

Univerzální vodouředitelný základ



Vodouředitelná základní alkydová barva pro venkovní a vnitřní použití na starých soudržných nátěrech, dřevu, SDK, kovu, sklu apod. Je rychleschnoucí, bíle pigmentovaná, s výbornou přídržností. Brání výluhům ze dřeva i korozi kovů. Je tónovatelná systémem Colorex MIX.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, odmaštěný, bez nesoudržných částí barev, tapet apod. Lesklý povrch je vhodné zdrsňit brusným papírem. Trhliny a nerovnosti přetmelte, po vyschnutí lehce přebruste. Rez z kovových povrchů odstraňte drátěným kartáčem nebo opískováním.

Aplikace:

Flex Grund se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním. Povrch musí být suchý, s max. obsahem vlhkosti do 18%. Teplota do +5°C, vlhkost vzduchu max. 80%. Nanášejte v tenkých vrstvách, dobře roztírejte. Čím nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu, tím déle bude barva zasychat. Nikdy nenatírejte zahřáté povrchy nebo plochy na přímém slunci. Rychlé proschnutí zhorší přílnavost nátěru! Jako vrchní nátěr lze použít libovolnou akrylátovou nebo alkydovou barvu.

Technická data:

Spotřeba	5-7 m ² /l
Pojivo	alkyd
Sušina	34 % objemu
Hustota	1,31 kg/l
Viskozita	190-210 cP
Ředidlo	voda
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	suché na dotyk za 1-2 hod., přetíratelné za 2-4 hod., zcela proschlé za 12 hod. (platí pro 20°C, vlhkost 85%)
Lesk	3 matný (měřeno Gardnerem 60°)
Barva	bílá
Skladování	2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmrznout
Balení	0,9 l, 2,7 l

Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte vodou. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně natřené povrchy je nutné čistit jemnými prostředky, nepoužívejte čističe na bázi alkoholu.

EU limitní hodnota VOC kat. A(g)RNH: 30 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 30 g/l.