

STABIL

Vrchní email silikon-alkydový



Tixotropní vrchní pololesklý email na bázi silikon-alkydových pryskyřic určený pro venkovní nátěry dřeva. Barva je pružná, stálobarevná, díky silikonu dlouhodobě vodoodpudivá. Vysoký podíl plniva zajišťuje velmi dobrou kryvost. Barva je určena pro nátěry dřevěných fasád, oken, dveří. Je též vhodná na vrchní nátěry kovů opatřené základním antikoročním nátěrem. Tónování na míchacích strojích Colorex-MIX.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, soudržný, suchý, bez prachu. Nesoudržné nátěry odstraňte a obrušte, povrch odmastěte rozpouštědlem nebo saponátem. Lesklé podklady zdrsňte brusným papírem. Nové dřevo natřete základem Utegrund-2 Klasik. Nerovnosti přetmelte, po zaschnutí přebruste.

Aplikace:

Barva je připravená k použití. Nanášejte štětcem nebo lakovým válečkem. Po mírném přišedění lze též stříkat. Doporučené jsou 1-2 vrstvy v závislosti na odstínu barvy a typu podkladu. Aplikační teplota nesmí klesnout pod +8°C. Při nízkých teplotách nebo deštivém počasí se výrazně prodlužuje zasychání, při vysokých teplotách hrozí tvorba puchýřů..

Technická data:

Spotřeba	hobl.dřevo 10-15 m ² /l, hrubé dřevo 5-8 m ² /l
Pojivo	silikon – alkyd
Sušina	62 % objemu
Hustota	1,3 kg/l
Viskozita	400 cP
Ředidlo	V-40 nebo White spirit
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	odolné proti otěru za 16 hod, přetíratelné za 16 hod., zcela proschlé za 1-2 dny (platí pro 20°C, vlhkost 85%)
Lesk	50 pololesk až lesk (měřeno Gardnerem 60°)
Barva	bílá báze A, bezbarvá báze C
Omyvatelnost	10.000 cyklů dle ISO 6540-3. tř.1 dle DIN 13399
Skladování	2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmraznout
Balení	0,9 L, 2,7 L, 9 L

Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité náradí otřete, teprve poté omyjte vodou. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech.

Hořlavé, tř.3.

EU limitní hodnota VOC kat. A(e) RNH: 400 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: <400g/l.

Pečlivě provedený nátěrový systém Grundolja-1 Klasik, Utegrund-2 Klasik a Stabil zajišťuje údržbový povrch po dobu mnoha let.