

## VÄRN GRUND

### Antikorozní zinkový základ



Värn Grund je profesionální rozpouštědlová antikorozní barva na veškeré železné podklady, ocel, litinu. Dále je možná aplikace na lehké kovy a galvanizované povrchy. Aktivní ochranu zajišťuje zinkfosfát. Pro dosažení požadované účinnosti nesmí barva oxidovat, proto musí být přetřena vrchním emailem.

#### Příprava podkladu:

Podklad musí být dokonale zbaven rzi (ocelový kartáč, opískování), odmaštěn rozpouštědly. Povrch musí být suchý, teplota vzduchu i podkladu min. 3°C nad rosným bodem. Neaplikujte při teplotách pod +8°C a vlhkosti nad 80%. Při nátěru na horkých podkladech hrozí snížení přilnavosti nátěru. Při nanášení na střechách nepoužívejte váleček, ale štětec.

#### Aplikace:

První nátěr je vhodné naředit 20% ředidla, druhý nátěr použít neředěný. Nátěry aplikujte co nejdříve po odrezení podkladu. Následně přetřete dvěma vrstvami vrchního emailu. Dojde-li k poškrábání laku, místo obrušte a vyspravte stejnou technologií.

#### Technická data:

Spotřeba	7-10 m <sup>2</sup> /l
Pojivo	alkydová pryskyřice
Sušina	52% objemu
Hustota	1,4 kg/l
Viskozita	360 cP
Ředidlo	V-40 nebo White spirit
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	odolné proti prachu za cca 1 hod., přetíratelné za 2-3 hod. (platí pro 20°C, vlhkost 85%)
Lesk	7 matný –závisí na počtu vrstev a podkladu
Barva	šedý
Omyvatelnost	více než 10.000 cyklů dle SS-184164
Skladování	2 roky v neotevřeném balení
Balení	1 l, 3 l

#### Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte ředidlem. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně natřené povrchy je nutné čistit vodou s přísadkou jemných saponátů, nepoužívejte čističe na bázi alkoholu.

Středně hořlavé, třída B2.

EU limitní hodnota VOC kat. A(i) RNH: 500 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 500 g/l.