

MULTIMATT (Scalamatt)

Vnitřní malířská barva



Vodouředitelná malířská styrolakrylátová barva pro základní i vrchní nátěry zdí a stropů v suchých vnitřních prostorech. Barva se vyznačuje vynikající kryvostí, je matná, s nízkým odrazem světla. Díky vysokému procentu plniva vytváří dobře prodyšnou vrstvu s nízkým vnitřním pnutím. Je proto vhodná i na podklady s malým obsahem pojiva. Barva neobsahuje žádná rozpouštědla. Dle normy EN 13300 má kryvost tř.2, oteruvzdornost tř.3.

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, přídržný, suchý, bez prachu. V případě potřeby povrch omyjte, nesoudržné staré nátěry odstraňte. Lesklé povrchy je vhodné zdrsňit opískováním.

Aplikace:

Barva je připravená k použití. Nanášejte válečkem nebo štětcem. Pro stříkání lehce přidejte vodu. U tónované barvy doporučujeme nepřecházet na novou nádobu uprostřed rozetřené stěny, pohyb válečkem by měl být jedním směrem, nikoliv křížově. Doporučujeme 1-2 vrstvy v závislosti na odstínu a charakteru podkladu. Nanášejte při minimální teplotě +8°C. Při vysoké vzdušné vlhkosti bude schnutí probírat déle.

Technická data:

Spotřeba	v závislosti na podkladu 4-8 m ² /l
Pojivo	styrolakrylát
Sušina	37% objemu
Hustota	1,59 kg/l
Viskozita	150 cP
Ředidlo	voda
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	suché na dotyk 1 hod, přetíratelné za 2-3 hod. Zcela proschlé za 1-3 dny (platí pro 20°C, vlhkost 85%)
Lesk	1 – matný (měřeno Gardnerem 60°)
Barva	bílý
Omyvatelnost	1000 cyklů dle ISO 6504-3. tř. 3 dle DIN 13399
Skladování	2 roky v neotevřeném balení, nesmí zmraznout
Balení	10l

Bezpečnostní opatření, údržba:

Použité nářadí otřete, teprve poté omyjte vodou. Nádobu po práci pečlivě uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí. Zbytky barev nevylévejte do kanalizace, ale likvidujte ve sběrných dvorech. Matně natřené povrchy je nutné čistit jemnými prostředky, nepoužívejte čističe na bázi alkoholu.

EU limitní hodnota VOC kat. A(a) RNH: 30 g/l (2010).

Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 30 g/l.