

## BETOPAINT

### Fasádní barva na minerální podklady



Vodouředitelná styrolakrylátová barva pro nátěry nových i starých omítek. Barva je velmi prodyšná, umožňuje průnik nejen vody, ale i částí soli na povrch nátěru. V kombinaci s penetrací Betoprime je vytvořen systém, který povrchově vodu odpuzuje, přitom jí však umožňuje odpařování z hloubky ven. Barva je tónovatelná systémem Colorex-MIX.

#### Aplikační údaje:

Příprava povrchu:

Podklad omyjte vysokotlakým čističem, vyspravte odpadlé části omítky. V případě výskytu řas desinfikujte povrch fungicidem. Nasákové podklady penetrujte silikátovým roztokem Betoprime. Jako základ může být použitý libovolný minerální základ – omítka, beton, cihly, eternit apod.

#### Aplikace:

Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro použití stačí 1 max. 2 vrstvy v závislosti na odstínu a zrnitosti podkladu. Přidejte jemně dle potřeby, max. 5-10% vody. Podklad nesmí obsahovat více jak 18% vlhkosti. Nepoužívejte při teplotách pod +5°C a vlhkosti vzduchu nad 85%.

#### Technická data:

Spotřeba	v závislosti na zrnitosti podkladu 4-7 m <sup>2</sup> /l
Pojivo	styrolakrylátová pryskyřice
Sušina	42% objemu
Hustota	1,6 kg/l
Viskozita	120 cP
Ředidlo	voda
Aplikace	váleček, štětec, stříkání
Doba schnutí	suché na dotyk za 2-4 hod., zcela proschlé za 8 hod. (platí pro 20°C, vlhkost 85%)
Lesk	3 – matný (měřeno Gardnerem 60°)
Barva	bílý (báze A), báze C
Omyvatelnost	
Skladování	2 roky v neotevřeném balení, <b>nesmí zmrznout</b>
Balení	9l, 2,7l, 0,9l

Nasákovost	w < 0,2 kg (m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> ) dle DIN EN 1062 oddíl 3
Koeficient nasákovosti	w: ≤ 0,1 (Betopaint: 0,07) /kg/(m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> ) / nízký w <sub>3</sub>
Koef. prodyšnosti pro vodní páru	Sd: < 0,14 (Betopaint: 0,01) m (vysoký), V <sub>1</sub>
Tónováním může dojít k drobným odchylkám.	